

### ACCOPVC



20L | 210L | 1000L

Produit divers

minérale

Fluide caloporteur spécialement élaboré pour le **cintrage du PVC** à haute température (125°C).

**Permet un formage des pièces en PVC, sans déformation**

**Température optimale de cintrage : entre 120°C et 125°C**

**Non nocif**

**Non tâchant, Rinçable à l'eau**

#### Caractéristiques

Densité à 20°C : 1.261

Point éclair (°C) : 160

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.